



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۸۹۸۱

تجدیدنظر اول

۱۳۹۴



دارای محتوای رنگی

INSO

8981

1st.Revision  
2016

کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ - شناسایی گیاهان  
غیرچوبی به کمک الیاف آنها - روش آزمون

**Paper, board and pulps – Species  
identification of nonwood plant fibers –  
Test method**

ICS:85.020;85.040;85.060

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ - شناسایی گیاهان غیر چوبی به کمک الیاف آنها- روش آزمون»

(تجدیدنظر اول)

### رئیس:

روحانی، مهدی

(دکترای صنایع چوب و کاغذ)

### سمت و/یا نمایندگی

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

### دبیر:

مهدوی فیض آبادی، سعید

(دکترای صنایع چوب و کاغذ)

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

بهزادی، فرحناز

(فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

پاشای آهی، لیلا

(فوق لیسانس شیمی آلی)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

ثمری‌ها، احمد

(دکترای صنایع چوب و کاغذ)

عضو مستقل

جاوید، لاله

(فوق لیسانس شیمی تجزیه)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

فرضی، مجید

(فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ)

کارشناس شرکت ماسا سلولز

صالحی، کامیار

(فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ)

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

دانشگاه تربیت مدرس

رحمانی‌نیا، مهدی  
(دکترای صنایع چوب و کاغذ)

مؤسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر (مترا)

سلیمی، محمد  
(لیسانس صنایع چوب و کاغذ)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

کرد، بهزاد  
(دکترای صنایع چوب و کاغذ)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی استاندارد
ز	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ اصول آزمون
۴	۵ مواد و / واکنشگرها
۵	۶ وسایل
۵	۷ آماده سازی نمونه
۶	۸ نمونه‌های مرجع
۷	۹ ساختمان تنه گیاه
۸	۱۰ روش اجرای آزمون
۱۰	۱۱ ویژگی‌های گونه‌های غیرچوبی
۲۶	۱۲ گزارش آزمون
۲۷	پیوست الف- دقت
۲۷	کتاب‌نامه

## پیش‌گفتار

استاندارد " کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ - شناسایی گیاهان غیرچوبی به کمک الیاف آنها- روش آزمون " که نخستین بار در سال ۱۳۸۷ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سیصدوشانزدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد چوب و فراورده‌های چوبی سلولزی و کاغذ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۸۱ سال ۱۳۸۷ می‌شود.

منبع و مآخذی (منابع و مآخذی) که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

TAPPI, T 259 om-15, 2015. Species identification of nonwood plant fibers, Test Methods, Tappi press.

## مقدمه

کاغذ محصولی است استراتژیک، که میزان مصرف آن در هر کشور معرف سطح فرهنگی و علمی آن جامعه می‌باشد. خواص کاربردی کاغذ، متأثر از الیاف<sup>1</sup> مورد استفاده در ساخت آن می‌باشد. این استاندارد، روش تشخیص گیاهان غیرچوبی مورد استفاده در کاغذ یا مقوا را از راه مقایسه و اندازه‌گیری جزئیات و عناصر سلولی این گیاهان بیان می‌کند. اندازه‌گیری‌ها می‌تواند به وسیله هر نوع میکروسکوپ با مشخصات نوشته شده در این استاندارد انجام شود. این استاندارد با تکیه بر ویژگی‌های الیاف گیاهان غیرچوبی و مقایسه نمونه‌های مجهول با نمونه‌های شاهد، به شناسایی الیاف آن‌ها در خمیر کاغذ و کاغذ می‌پردازد.

---

1- Fiber

## کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ - شناسایی گیاهان غیرچوبی با کمک الیاف آنها - روش آزمون

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین برخی از مشخصات مفید برای شناسایی یک نمونه ناشناخته (مجهول) گیاه غیرچوبی می باشد. در این روش عناصر لیفی گیاهان غیرچوبی که در کاغذسازی مورد استفاده قرار می گیرند یا دارای قابلیت استفاده بدین منظور باشند را می توان بر اساس ریخت شناسی<sup>۱</sup> بوسیله میکروسکوپ شناسایی کرد.

این استاندارد برای شناسایی گیاهان غیرچوبی مورد استفاده در کاغذسازی کاربرد دارد. همچنین این استاندارد می تواند برای آزمون‌هایی<sup>۲</sup> (مثل ماده خام لیگنوسلولزی غیرچوبی و غیره) که الیاف غیرچوبی آن‌ها لیگنین زدایی و جداسازی نشده باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۷، کاغذ، مقوا و خمیرکاغذ- تعیین ترکیب فیبری

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۱۸، کاغذ و مقوا- آنالیز الیاف کاغذ و مقوا- روش آزمون

---

1- Morphology

2- Coarse undefibered specimen



## ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:

۱-۳

### خمیر کاغذ غیر چوبی<sup>۱</sup>

خمیر کاغذ بدست آمده از منابع گیاهی غیر چوبی را گویند.

۲-۳

### الیاف

در صنایع کاغذسازی این واژه، شامل کلیه عناصر سلولی مثل تراکتئید، فیبر تراکتئید، فیبر لیبری فرم و غیره می باشد.

۳-۳

### انواع سلول<sup>۲</sup>

خصوصیات کلی الیاف (انواع سلول) به شرح زیر تعریف می شود:

یادآوری- انواع سلول به منظور توصیف مشخصات مربوط به خمیر کاغذ یا کاغذ تهیه شده از گونه های مختلف ارائه خواهد شد.

۱-۳-۳

### فیبرها

فیبرها سلول های بلندی هستند که نسبتاً باریک و توخالی بوده و دارای دیواره ضخیم هستند که معمولاً لیگنینی شده اند. این سلول ها اغلب در دو انتها نوک تیز هستند . پونکتواسیون ها<sup>۳</sup> از خصوصیات بارز دیواره

---

1- Nonwood pulp

2- Cell types

۳- پونکتواسیون ها (Piths) شامل منافذ ساده گرد یا شکافی شکل هستند که در دیواره برخی از عناصر سلولی دیده می شوند.

فیبرها نیستند لیکن در صورت وجود، به صورت منافذ ساده گرد یا شکاف ظاهر می‌شوند. در گیاه‌شناسی به این نوع سلول، لیف نیز اطلاق می‌شود.

۲-۳-۳

### آوندها<sup>۱</sup>

آوندها شامل یک سری عناصر هستند که از انتها روی هم قرار گرفته و تشکیل مجاری هادی را در چوب می‌دهند. این سلول‌ها شامل حفرات سلولی خالی بزرگی هستند که پهنای آنها بیشتر از فیبرها می‌باشد. انتهای عناصر آوندی معمولاً بدون نوک بوده و برخلاف فیبرها و برای ارتباط بیشتر بین این سلول‌ها، انتهای آوند دارای دریچه می‌باشد. دیواره آوندها معمولاً نازک بوده و به طور شاخصی و به وفور دارای انواع مختلف پونکتواسیون می‌باشند. آوندهای حلقوی با ضخامت حلقوی و آوندهای مارپیچی با ضخامت مارپیچی شکل، کمتر وجود دارند.

۳-۳-۳

### سلولهای پارانشیمی<sup>۲</sup>

این سلول‌ها مدت طولانی‌تری در گیاه زنده می‌مانند و در نتیجه پرتوپلاسم فعال را در حفره‌ی سلولی حفظ می‌کنند، دارای دیواره نازک بوده و تعداد کمی پونکتواسیون دارند. دیواره انتهایی آنها کامل است (دریچه ندارد) و دارای گوشه‌های کم و بیش راست (قائم) می‌باشد ولی اغلب، طول آنها خیلی بیشتر از عرض آنها نیست.

۴-۳-۳

### سلول‌های بشره‌ای<sup>۳</sup>

این سلول‌ها از بافتی که خارجی‌ترین لایه برگ یا ساقه را تشکیل می‌دهد، مشتق می‌شوند. شاخص‌ترین خصوصیت این سلول‌ها لبه‌های مضرس یا موجی شکل می‌باشد. هنگامی که این سلول‌ها به طور کامل از هم جدا نشده‌اند، مشاهده می‌شود که کاملاً با هم جفت شده‌اند. روزنه‌ها که بر روی بشره گیاهان پراکنده شده‌اند، دریچه‌هایی هستند که در امر تبادل گازها بین اتمسفر و گیاه دخالت دارند. برخی سلول‌های بشره‌ای به شکل‌های گوناگون مثل سلول‌هایی با برآمدگی‌های خار مانند کوتاه و یا حتی به بلندی موهای لوله‌ای شکل، در می‌آیند. این سلول‌ها به عنوان " کرک‌های ترشچی<sup>۴</sup> " نامیده شده و حضور یا فقدان آنها در شناسایی نمونه‌ها اهمیت زیادی دارد و ضرورت مشاهده دقیق آنها در مطالعات میکروسکوپی آشکار است.

---

1- Vessels  
2- Parenchyma cells  
3- Epidermal cells  
4- Trichoms

۴-۳

### تک‌لپه‌ای‌ها<sup>۱</sup>

گیاهانی هستند که دارای رگبرگ‌های موازی می‌باشند مثل: سوسنیان، علف‌ها (گراس‌ها)، زنبق‌ها و نخل‌ها.

۴-۳

### دولپه‌ای‌ها<sup>۲</sup>

گیاهانی هستند که دارای رگبرگ‌های منشعب هستند مثل: خانواده کنف، شاهدانه، بامیه، کتان و درختان پهن‌برگ.

## ۴ اصول آزمون

در این روش، ابتدا لیگنین گیاهان غیرچوبی با بکارگیری مواد شیمیایی و اعمال گرمای لازم انحلال می‌یابد. سپس الیف جدا شده رنگ‌آمیزی می‌شوند و بر اساس ویژگی‌های سلول‌های قابل مشاهده در زیر میکروسکوپ و نیز مطابقت با نمونه‌های مرجع، شناسایی انجام می‌گیرد. به منظور کمک در شناسایی گونه‌های مختلف، یک سری تصاویر میکروسکوپی شاخص برای هر گونه ارائه شده است (طبق بند ۱۱).

## ۵ مواد و واکنشگرها

۱-۵ اسید استیک ۵۰٪

۲-۵ کلریت سدیم ( $\text{NaClO}_2$ )

۳-۵ هیدروکسید سدیم ۱٪

۴-۵ اسید کلریدریک ۰/۵ نرمال

۵-۵ رنگ گراف C مطابق با استاندارد ملی ایران ۱۴۱۷ سال ۱۳۷۴.

یادآوری ۱- اکثر نمونه‌های مشروحه در این روش با یک محلول اسیدی کلریت سدیم، لیگنین‌زدایی می‌شوند.

---

1- Monocotyledoneae

2- Dicotyledoneae

**یادآوری ۲-** روش دوم و سریع تر، استفاده از محلول هیدروکسید سدیم ۱٪ و متیلن آبی است. همچنین برای جدا کردن الیاف نمونه‌های مرجع، از محلول هیدروکسید سدیم ۱۰٪ استفاده می‌شود.

**یادآوری ۳-** هنگام کار با کلریت سدیم بایستی دقت نمود؛ چرا که احتمال واکنش شدید و سریع آن وجود دارد. بهتر است به هنگام کار، از هود دارای تهویه و پوشش مناسب برای آزمایش بهره برد.

## ۶ وسایل

۱-۶ میکروسکوپ مجهز به چشمی مدرج و کالیبره شده

۲-۶ حمام آب گرم

## ۷ آماده سازی نمونه

۱-۷ سوسپانسیون الیاف (با استفاده از دستورالعمل کلریت سدیم اسیدی) به شرح زیر آماده کنید:

۱-۱-۷ یک گرم نمونه را در داخل یک لوله آزمایش با ابعاد (۲۰×۱۷۰) میلیمتر قرار دهید.

۲-۱-۷ پنج گرم کلریت سدیم جامد به داخل لوله آزمایش بریزید و به آن ۳۰ میلی‌لیتر آب اضافه کنید.

۳-۱-۷ ده میلی‌لیتر اسید استیک (طبق بند ۶-۱) با دمای  $60^{\circ}\text{C}$  را به محتویات لوله آزمایش اضافه کرده و لوله آزمایش را در داخل یک حمام آب گرم با همین دما قرار دهید.

۴-۱-۷ محتویات لوله را به آرامی تکان داده و بهم بزنید. سپس درپوش لوله را ببندید و به مدت یک ساعت برای انجام واکنش در شرایط بند ۷-۱-۳ قرار دهید.

۵-۱-۷ پس از یک ساعت به وسیله میله شیشه ای محتویات لوله را بهم بزنید و بمدت ۲۴ ساعت لوله آزمایش را در دمای  $60^{\circ}\text{C}$  نگهدارید. درپوش لوله آزمایش را به منظور جلوگیری از کم شدن مایع واکنش داخل لوله بسته نگهدارید.

۶-۱-۷ در خاتمه مدت زمان ۲۴ ساعت، مایع واکنش را از داخل لوله آزمایش تخلیه کنید و باقیمانده را با آب مقطر، سه بار شستشو دهید. برای اطمینان از جدا شدن یکنواخت الیاف، لوله آزمایش را بشدت تکان دهید.

- ۷-۱-۷ با توجه به سهولت جدا شدن الیاف نمونه های مختلف، مدت زمان واکنش ۲۴ ساعت و مراحل بندهای ۷-۱-۷ تا ۸-۱-۶ را می توان تا سه بار تکرار نمود.
- ۸-۱-۷ اگر توده الیاف پس از شستشو از هم جدا نشد، پس از قرار دادن این توده در لوله آزمایش، ۱۰ میلی لیتر هیدروکسید سدیم یک نرمال را بر روی آن ریخته و بمدت یک ساعت مجموعه را در دمای  $60^{\circ}\text{C}$  قرار دهید و سپس مایع را خارج کنید و توده الیاف را با آب سرد سه بار بشویید.
- ۹-۱-۷ توده الیاف را با ده میلی لیتر اسید کلریدریک نیم درصد به مدت یک ساعت در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  قرار دهید و سه بار آن را شستشو دهید.
- ۱۰-۱-۷ چند قطره از سوسپانسیون الیاف را بر روی لام میکروسکوپی بریزید و آن را بوسیله رنگ گراف C رنگ آمیزی کنید، سپس لامل را بر روی آن قرار داده و شناسایی را انجام دهید (روش استاندارد طبق بند ۲-۳ را می توان برای رنگ آمیزی مورد استفاده قرار داد).
- ۲-۷ روش سریع استفاده از قلیای داغ نیز می تواند به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرد:
- ۱-۲-۷ یک گرم نمونه را از نمونه خمیرکاغذ یا کاغذ بردارید و به مدت چند دقیقه در محلول هیدروکسید سدیم ۱٪ بجوشانید.
- ۲-۲-۷ نمونه را با آب بشویید و برای اطمینان از جدا شدن کامل الیاف، آن را تکان دهید.
- ۳-۲-۷ چند قطره از سوسپانسیون الیاف را بر روی یک لام میکروسکوپی بریزید و آن را با متیلن آبی، رنگ کنید. سپس لامل را بر روی آن بگذارید و شناسایی را انجام دهید.
- یادآوری - با توجه به کاربرد، ممکن است متخصصین از سایر رنگ های مناسب نیز برای شناسایی الیاف استفاده نمایند.

## ۸ نمونه های مرجع

در صورتی که نمونه های معتبر از الیاف تجاری در اختیار باشد به منظور مقایسه آنها با نمونه های آزمونی مورد شناسایی، تهیه سوسپانسیونی از این الیاف شناخته شده بسیار مفید است. جداسازی این نمونه ها را می توان به وسیله جوشاندن مقدار کمی از الیاف تجاری در محلول هیدروکسید سدیم ۱۰٪ به مدت تقریبی ۳۰ دقیقه و سپس شستشو با آب و تکان شدید انجام داد.

هر چند در فرآیند تولید خمیر کاغذ، بافت اصلی تنه گیاه تخریب شده و سلول‌های تشکیل‌دهنده بافت، کم و بیش از یکدیگر جدا می‌شوند، لیکن معرفی کلی ساختمان گیاه به منظور کسب اطلاع از انواع سلول‌های توصیف شده، ضروری است. فیبرهای حقیقی گیاهان غیرچوبی که در میزان استحکام کاغذ ساخته شده دخالت دارند، با سایر سلول‌هایی که به شناسایی گونه‌ها کمک زیادی می‌کنند، همراه هستند.

گیاهان تجاری<sup>۲</sup> که الیاف آنها در اینجا شرح داده شده از نظر خصوصیات گیاه‌شناسی می‌توانند به دو دسته تک لپه‌ای‌ها و دو لپه‌ای‌ها تقسیم بندی شوند. این دو گروه را می‌توان بوسیله آزمایش بر روی ساختمان داخلی تنه گیاه از یکدیگر تشخیص داد.

انتقال آب و مواد غذایی در گیاهان تک لپه و دو لپه به وسیله سلول‌های متصل به هم که در جهت طولی قرار گرفته و به عنوان آوند یا لوله‌های غربالی نامیده می‌شوند، صورت می‌گیرد. دیواره‌های نازک این سلول‌ها به وسیله منافذی که بعنوان سطوح غربالی و پونکتواسیون‌ها شناخته می‌شوند بر اساس پدیده تکاملی سازش با محیط، هدایت مایعات را انجام می‌دهند. فیبرها که نقش مقاومت و استحکام گیاه را بر عهده دارند، بدلیل ضعف این سلول‌های هادی با آنها همراه هستند.

وضعیت بافت هادی یا آوندی در تنه گیاهان تک لپه و دو لپه دارای خصوصیات متفاوتی است. در گروه اول (تک‌لپه‌ای‌ها) بافت هادی و الیاف همراه آن در دستجات آوندی که معمولاً به صورت تصادفی در سرتاسر تنه گیاه پراکنده شده‌اند، وجود دارند (طبق شکل ۱). دستجات آوندی دو لپه‌ای‌ها بر خلاف تک‌لپه‌ای‌ها اغلب در یک حلقه پیوسته بافت آوندی بدون دستجات مشخص، بمنظور هدایت مواد و استحکام مکانیکی در گیاه قرار گرفته‌اند (طبق شکل ۲). قسمت داخلی حلقه، بافت آوندی گزلبلم<sup>۳</sup> است که عمدتاً از الیاف چوبی و آوندها ساخته شده است. قسمت بیرونی چوب شامل لایه باریکی از سلول‌های مریستمی زنده می‌باشد که به نام کامبیوم آوندی نامیده شده و در پشت این لایه، آبکش قرار دارد که عمدتاً متشکل از عناصر غربالی، پارانشیم و الیاف بافت آبکش است. اطراف بافت آوندی را لایه‌های محافظ متوالی به نام‌های دایره محیطیه<sup>۴</sup>، پوست و بشره احاطه می‌نماید. الیاف مورد استفاده در ساخت کاغذ می‌تواند از الیاف دستجات آوندی تنه یا برگ‌های تک‌لپه‌ای‌ها باشد و/ یا در مورد دو لپه‌ای‌ها می‌تواند از بافت آبکش، دایره محیطیه، پوست یا دستجات آوندی تنه فراهم شوند. الیاف پنبه نیز به عنوان منبع دیگر الیاف تجاری مطرح هستند. این الیاف در واقع کرک بذر بوده و به صورت


1- Structure of plant stem

2- Commercial plants


3- Xylem

4- Pricycle

سلول‌هایی چسبیده به بذر گیاه می‌باشد. برخلاف الیاف ساختمانی گیاهان (الیاف ساقه) که فقط به وسیله جدا کردن اجزای بافت گیاهی از هم تفکیک می‌شوند، کرک‌های بذر واحدهای منفردی هستند.



شکل ۱- ساقه تک لپه ای



شکل ۲- ساقه در لپه ای

### ۱-۹ الیاف ساقه (الیاف ساختمانی)

الیاف توصیف شده در بندهای قبل می‌تواند به صورت زیر طبقه بندی شود:

۱-۱-۹ الیاف دستجات آوندی - تک لپه‌ای‌ها (گندمیان) شامل گندم، گندم تتراپلوئید، تریتیکاله، ذرت، بامبو، نیشکر، برنج، نی معمولی، نی قمیش، یولاف، جو، علف فیل، چاودار، سورگم و اسپارتو می‌باشد.

۲-۱-۹ الیاف پوست یا لیفی - دو لپه‌ای‌ها شامل رامی، شاه‌دانه، کنف بنگالی، ساقه پنبه، کنف، بامیه و کتان می‌باشد.

۳-۱-۹ الیاف کرک بذر - شامل لینتر پنبه می‌باشد.

۴-۱-۹ الیاف برگ - شامل سیسال، شاه‌دانه مانیل یا آباکا می‌باشد.

### ۱۰ روش آزمون

آزمون میکروسکوپی کامل سوسپانسیون الیاف شامل تعیین نوع سلول‌های موجود، علائم مشخصه سلول‌ها و اندازه‌گیری ابعاد آن‌ها است. در این آزمون به منظور سهولت در شناسایی گونه، تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی یکسان شرح داده شده است. با استفاده از کلید شناسایی دو بخشی طبق جدول ۱، می‌توان یک شناسایی تجربی را برای گیاهان غیرچوبی انجام داد. برای استفاده از این کلید شناسایی با توجه به توضیح دوگانه شماره ۱، مناسب‌ترین توضیح را انتخاب نمایید. اگر در انتهای هر خط جدول ۱، در سمت چپ شماره‌ای وجود داشته باشد، آزمایشگر باید برای مقایسه توضیح دوگانه بعدی، دستورالعمل را ادامه دهد. با استفاده از این روش، در نهایت به یک گونه یا گروهی از گونه‌ها خواهد رسید.

**یادآوری** - با این روش، الیاف همه گیاهان غیرچوبی قابل شناسایی نیستند و ممکن است نمونه‌های ناشناس هم وجود داشته باشند.

به منظور انجام مرحله بعدی شناسایی، نمونه مرجع از نظر تشریح، ابعاد الیاف و عکس‌های میکروسکوپی باید نزدیک به نمونه ناشناس باشد. مقایسه نهایی نمونه ناشناس با نمونه‌های مرجع که قبلاً توضیح داده شد باید دلیل قاطعی را برای شناسایی نمونه ارائه کند.

### جدول ۱- کلید شناسایی گیاهان غیر چوبی مورد مصرف در کاغذسازی با استفاده از الیاف آن‌ها

۱- فیبرها بلند، با طول متوسط بیش از ۱۵ میلیمتر، که بندرت کل طول آنها به وسیله میکروسکوپ معمولی دیده می‌شود ..... (۲).
۱- فیبرها در مقایسه کوتاه هستند و متوسط طول آنها کمتر از ۱۰ میلیمتر است و کل طول آنها با حرکت دادن لام میکروسکوپ در محدوده مربوطه قابل رؤیت است ..... (۵).
۲- فیبرها مسطح و نواری شکل هستند و معمولاً حول محور طولی تاب خورده اند ..... (پنبه).
۲- فیبرها استوانه ای بوده و بدون تاب با ترک های عرضی مشخص در دیواره سلولی می باشند ..... (۳).
۳- قطر فیبرها در سرتاسر طول آنها یکسان نمی باشد و در عریض ترین قسمت دارای قطری بیش از ۸۰ میکرومتر است ..... (رامی).
۳- قطر فیبرها در سرتاسر طول یکسان می باشد و در عریض ترین قسمت دارای قطر بیش از ۵۰ میکرومتر نیست. (۴).
۴- حفره سلولی باریکی در میان دیواره سلولی ضخیم قابل تشخیص است و فیبرها در انتها نوک تیز هستند ..... (کتان).
۴- حفره سلولی نسبتاً غیر واضح می باشد ولی اغلب عریض تر از دیواره سلولی است و الیاف در انتها دارای نوک کند هستند ..... (شاهدانه).
۵- فیبرها یا به طور مجزا بوده و یا همراه با تعداد کمی از سایر سلول‌ها می‌باشند ..... (۶).
۵- عناصر آوندی و سلول‌های پارانشیمی به وفور همراه با فیبرها دیده می‌شوند ..... (۹).
۶- فیبر به طور غیر عادی دارای قطر های متغیر می‌باشد که قطر بخش مرکزی آن در حدود دو برابر قطر بخش‌های دیگر فیبر است ..... (میتسوماتا).
۶- قطر فیبر در سرتاسر طول آن نسبتاً یکنواخت است ..... (۷).
۷- قطر حفره سلولی فیبر به صورت نامنظم در فواصلی تا حد یک کانال خیلی باریک کاهش می یابد ..... (جوت).
۷- قطر حفره سلولی فیبر یکنواخت است ..... (۸).
۸- حفره سلولی فیبر عریض، مشخص و دیواره سلولی آن نازک است ..... (آباکا یا شاه‌دانه مانیل).
۸- حفره سلولی فیبر باریک، اغلب نامشخص و دیواره سلولی آن ضخیم است ..... (کتان نیوزلند).
۹- سلول‌های بشره‌ای منفرد یا قسمت‌هایی از بافت بشره‌ای به فراوانی دیده می‌شوند، لبه این سلول‌ها به صورت مشخصی دنداندار می‌باشد ..... (۱۰).
۹- سلول‌های بشره‌ای نادر بوده و لبه سلولها به جای دندانه دار به صورت موج‌دار می باشد ..... (۱۲).



## ادامه جدول ۱- کلید شناسایی گیاهان غیر چوبی مورد مصرف در کاغذسازی با استفاده از الیاف آن‌ها

- ۱۰- سلول‌های پارانشیمی نسبتاً باریک بوده و عرض آنها حداکثر  $20/5$  میکرومتر می‌باشد، همراه سلول‌های بشره ای باریک (عرض کمتر از  $14$  میکرومتر) تعداد زیادی کرکهای ترش‌جی عمودی به صورت قلاب دیده می‌شود..... (اسپارتو).
- ۱۰- سلول‌های پارانشیمی به صورت باریک تا بشکه ایی شکل تا عرض  $130$  میکرومتر دیده می‌شوند، سلول‌های بشره ای معمولاً پهنایی بیش از  $14$  میکرومتر داشته و در سطح آنها کرک‌های مستقیم یا نسبتاً نازک و راست دیده می‌شوند(۱۱).
- ۱۱- کرک‌ها بی‌رنگ و عمودی بوده، سلول‌های غشایی عریض شده و دارای پیش آمدگی‌های مهمیز مانند هستند، سلول‌های بشره‌ای دارای پونکتواسیون‌های فراوان، روزنه پوست دارای سلول‌های محافظ دنداندار و قطر فیبرها بین  $5/1$  تا  $13/6$  میکرومتر می‌باشد..... (برنج).
- ۱۱- کرک‌ها بی‌رنگ و عمودی بوده، سلول‌های بشره‌ای به ندرت دارای پونکتواسیون هستند، سلول‌های محافظ اطراف روزنه دارای حاشیه کامل بوده و قطر الیاف از  $6/8$  تا  $23/8$  میکرومتر می‌باشد..... (جو، جو دوسر، چاودار و گندم).
- ۱۲- فیبرها نسبتاً بلند (طول آن‌ها تا  $4/3$  میلیمتر با میانگین  $2/7$  میلیمتر) و دارای دیواره نازک، نواری شکل و دارای پهنای تا  $40$  میکرومتر..... (بامبو).
- ۱۲- فیبرها نسبتاً کوتاه (طول آن‌ها تا  $2/9$  میلیمتر)، عریض‌ترین فیبرها نواری شکل نیستند (عرض  $34$  میکرومتر)..... (۱۳).
- ۱۳- آوندها بلند ( $1350$  میکرومتر) هستند، حداکثر قطر فیبرها  $34$  میکرومتر می‌باشد، سلول‌های پارانشیمی دارای طول  $850$  میکرومتر هستند..... (نیشکر).
- ۱۴- آوندها نسبتاً کوتاه (حداکثر  $600$  میکرومتر) هستند. حداکثر قطر فیبرها  $24$  میکرومتر می‌باشد و سلول‌های پارانشیمی به طول  $325$  میکرومتر هستند..... (ذرت).

## ۱۱ ویژگی‌های گونه‌های غیر چوبی

### ۱-۱۱ گندمیان<sup>۱</sup>

نیشکر، کاه غلات، اسپارتو، ذرت، بامبو، نی و تعدادی از گونه‌هایی که کمتر شناخته شده‌اند مثل علف فیل<sup>۲</sup> و علف کلومبوم<sup>۳</sup> در خانواده گندمیان جای دارند. به دلیل نزدیکی این گونه‌ها، شباهت عناصر سلولی آنها دور از انتظار نیست. از آنجایی که تمام ساقه و برگ گندمیان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، بنابراین در خمیرکاغذ، ویژگی‌های سلول‌های مختلف گیاه مشهود است. برخی ویژگی‌های سلول‌های گیاهان این گروه که آنها را از بقیه گیاهان متمایز می‌کند و در ساخت کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل: فیبرهای نسبتاً کوتاه دسته‌های

1- Gramminea


2- Napier grass (*Pennisetum purpureum*)

3- Columbum grass (*Sorghum almum*)


آوندی، سلول‌های بافت زمینه به صورت بشکه مانند تا استوانه‌ای باریک، عناصر آوندی مختلف با ضخامت حلقوی، مارپیچی و یا پونکتواسیون‌دار و سلول‌های بشره‌ای که بصورت توده‌ای یا منفرد می‌باشند و به دلیل لبه‌های کم و بیش نامنظم به خصوص وقتی که به شکل برجستگی‌های دندانمانند هستند، به سادگی قابل تشخیص می‌باشند.

## ۲-۱۱ نیشکر<sup>۱</sup>

فیبرهای دسته‌های آوندی این گونه از نظر قطر دیواره سلولی متفاوت بوده و دارای انتهای نوک تیز می‌باشد (طبق شکل‌های ۴ و ۵). به جز پونکتواسیون‌های نادر و ریز، هیچ علامت مشخصه‌ای در دیواره سلولی وجود ندارد. علاوه بر این، سلول‌هایی با دیواره سلولی نازک، کوتاه، مشابه فیبرها با نوک مورب و کند یا حتی چنگالی، ممکن است وجود داشته باشند. سلول‌های پارانشیمی با طول حداکثر ۸۵۰ میکرومتر و پهنای ۱۴۰ میکرومتر و عناصر آوندی با طول ۱۳۵۰ میکرومتر و پهنای ۱۵۰ میکرومتر به لحاظ بزرگی آنها مشخص می‌باشند (طبق شکل ۴). سلول‌های بشره‌ای مستطیلی شکل باریک با لبه‌های کمی موج در همه قسمت‌های ساقه سالم (خرد نشده) وجود دارد اما در ساقه مغززدایی شده کمتر دیده می‌شود (طبق شکل ۳). سلول‌های محافظ که همراه روزنه‌ها هستند دارای دیواره سلولی ظریف می‌باشند.



شکل ۴- باگاس (۱۰۰×)  
(*Saccharum officinarum*)



شکل ۳- ساقه نیشکر (۱۰۰×)  
(*Saccharum officinarum*)

1- Sugar cane (*Saccharum officinarum*)



شکل ۶- باگاس با مغز، (۱۰۰×)  
(*Saccharum officinarum*)




شکل ۵- باگاس مغززدایی شده، (۱۰۰×)  
(*Saccharum officinarum*)

### ۳-۱۱ کاه غلات<sup>۱</sup>


شامل کاه جو<sup>۲</sup> (طبق شکل ۷)، یولاف<sup>۳</sup> (طبق شکل ۸)، چاودار<sup>۴</sup> (طبق شکل ۹)، گندم<sup>۵</sup> (طبق شکل ۱۰)، تریتیکاله<sup>۶</sup> (طبق شکل ۱۱)، گندم تتراپلوئید<sup>۷</sup> (طبق شکل ۱۲) می‌باشد. فیبرهای کاه غلات، بلندتر و پهن‌تر از فیبرهای اسپارتو می‌باشند. حفره فیبر، باریک یا عریض و انتهای فیبر نوک تیز است. سلول‌های بافت زمینه بشکله‌ای یا استوانه‌ای شکل هستند (طبق شکل‌های ۸، ۱۱، ۱۲) و طول آن‌ها اغلب تا ۴۵۰ میکرومتر و عرض ۱۳۰ میکرومتر می‌رسد. عناصر آوندی نیز به طور گسترده‌ای از نظر اندازه متفاوت بوده و حداکثر به ابعاد ۶۰×۱۰۰ میکرومتر (طبق شکل‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲) می‌رسد، لیکن به حداکثر قطر آوندهای ذرت و نیشکر نمی‌رسد. سلول‌های بشره‌ای با پونکتواسیون‌های پراکنده، زیاد و متغیر می‌باشند. حاشیه این سلول‌ها به طور مشخصی دارای دندان‌های برجسته‌ای است که غالباً برجستگی‌های آن کمتر بوده و به صورت سطوحی تقریباً

- 
- 1- Cereal straws
  - 2- Barley straw (*Hordeum sp.*)
  - 3- Oat (*Avena barbata*)
  - 4- Rye (*Secale sp.*)
  - 5- Wheat (*Triticum sp.*)
  - 6- Triticale (*Triticale sp.*)
  - 7- Emmer (*Triticum dicoccum*)

مواج می‌باشد. طول سلول‌های بصره‌ای از (۳۶ تا ۴۴۵) میکرومتر و پهنای آنها از (۱۰ تا ۴۱) میکرومتر متغیر است. سلول‌های محافظ اطراف روزنه دارای دیواره ظریف می‌باشند. کرک‌های ترش‌چی (Trichome) عمودی بی‌رنگی هم ممکن است وجود داشته باشند که در هر حال خیلی کمتر از اسپارتو یا کاه برنج دیده می‌شود.




شکل ۸- کاه یولاف، (۱۰۰×)  
(*Hordeum sp.*)



شکل ۷- کاه جو، (۱۰۰×)  
(*Avena barbata*)



شکل ۱۰- کاه گندم، (۱۰۰×)  
(*Triticum sp.*)



شکل ۹- کاه چاودار، (۱۰۰×)  
(*Secale sp.*)



شکل ۱۲- گندم تتراپلوئید یا روسی، (۱۰۰×)  
(*Triticum dicoccum*)



شکل ۱۱- تریتکاله (هیبرید گندم و چاودار)، (۱۰۰×)  
(*Triticale sp.*)

کاه برنج از نظر انواع سلول‌ها شبیه به اسپارتو می‌باشد اما با گونه‌های غیرچوبی ذکر شده (طبق بندهای ۱۲-۲ و ۱۲-۳) به خصوص از نظر اندازه عناصر سلولی متفاوت می‌باشد. فیبرهای کاه برنج نسبت به اسپارتو باریک‌تر بوده لیکن طول بیشتری دارند. در میان سلول‌های بشره‌ای بلندتر (با پهنای ۱۰/۲ تا ۲۰/۵ میکرومتر) که دارای پونکتواسیون‌های زیادی هستند، کرک‌های برجسته و فشرده با ابعاد کرک‌های اسپارتو دیده می‌شوند. این سلول‌ها، از کرک‌های اسپارتو به وسیله نوک تیز راست آنها قابل تشخیص هستند. روزنه به وسیله سلول‌های محافظ دندانه‌دار مشخصی احاطه شده است. پارانشیم‌های بشکهای شکل که مشخصه همه گونه‌های گندمیان بجز اسپارتو می‌باشند، به وسیله سلول‌های استوانه‌ای از همان نوع با طول حداکثر ۳۵۰ میکرومتر و عرض ۸۲ میکرومتر همراهی می‌شوند (طبق شکل ۱۳). آوندهای باریک و بلند دارای حداکثر اندازه ۶۵۰ میکرومتر تا ۴۰ میکرومتر می‌باشند.



شکل ۱۳- کاه برنج، (۴۰x)  
(*Oryza sp.*)

#### ۴-۱۱ اسپارتو<sup>۱</sup>

مشخصه‌ای که این گونه را از بقیه متمایز می‌کند، کرک‌های گلابی شکل فراوانی است که به صورت قلاب به سلول‌های بشره‌ای متصل می‌شوند. این کرک‌ها را میتوان به صورت سلول‌های جدا شده یا پراکنده شده در میان سلول‌های بشره‌ای کوچک با دندان‌های تیز و به پهنای (۶/۸ تا ۱۳/۶) میکرومتر و پونکتواسیون‌های گرد فراوان مشاهده نمود. این کرک‌ها پهنایی در حدود ۱۷ میکرومتر و طولی از (۳۰ تا ۵۰) میکرومتر دارند. فیبرهای این گونه کوتاه بوده و دارای دیواره متغیر نازک یا ضخیم و انتهای نوک تیز می‌باشد. سلول‌های پارانشیمی و عناصر آوندی کوچک می‌باشند. پارانشیم‌ها طولی بیش از ۳۵۰ میکرومتر و عرض ۲۰/۵ میکرومتر دارند در حالی که حداکثر عرض عناصر آوندی به ۲۰/۵ میکرومتر می‌رسد. سلول‌های محافظ که روزنه را احاطه کرده و دارای دیواره ظریف می‌باشند، نیز دیده می‌شوند (طبق شکل ۱۴).

1- Esparto (*Stipa tenacissima*)



شکل ۱۴- اسپارتو، (۴۰×)  
(*Stipa tenascissima*)

#### ۵-۱۱ ذرت<sup>۱</sup>

ذرت (طبق شکل ۱۵) و نیشکر شامل عناصر سلولی مشابهی بوده که تفاوت آنها از نظر اندازه عناصر می‌باشد. فیبرهای ذرت کوتاه‌تر و باریک‌تر است، سلول‌های پارانشیمی کوتاه‌تر می‌باشند و طول آنها تا ۳۲۵ میکرومتر و عرض آنها تا ۱۵۰ میکرومتر می‌رسد. عناصر آوندی کوتاه‌تر هستند. طول و عرض حداکثر آنها به ترتیب ۶۰۰ میکرومتر و ۱۵۰ میکرومتر می‌باشد.



شکل ۱۵- ذرت، (۱۰۰×)  
(*Zea mays*)

---

1- Corn (*zea mays*)

۱۱-۶ بامبو<sup>۱</sup>

فیبرهای این گونه از بامبو (طبق شکل ۱۶) به همراه فیبرهای خیلی پهن با دیواره نازک می‌باشد. از آنجایی که طول سلول‌های پارانشیمی بامبو بندرت از ۲۵۰ میکرومتر تجاوز می‌نماید، اندازه‌گیری ابعاد این سلول‌ها به شناسایی بامبو از ذرت و نیشکر کمک می‌کند. بامبو به جز نواحی فشرده نامنظم که به طور مکرر دیده می‌شوند و وجود ترک‌های متقاطع و مارپیچی در دیواره فیبرهایش، شبیه به نیشکر می‌باشد. عناصر آوندی بامبو نسبت به نیشکر و ذرت کمی کوچک‌تر است و پهنای حداکثر آنها به حدود ۱۰۰ میکرومتر می‌رسد.



شکل ۱۶- بامبو، (۱۰۰×)  
(*Phyllostachys bambusoides*)


۱۱-۷ نی<sup>۲</sup>

---


1- Bamboo (*phyllostachys bambusoides*)  
2- Reeds (*Arundo donax* و *Phragmites communis*=*P.australis*)



اجزای اصلی سلولی نی‌ها (طبق شکل های ۱۷ و ۱۸)، بلند، باریک و دارای فیبرهای نوک تیز با طول (۳ تا ۱/۵) میلیمتر می‌باشند. عناصر آوندی خیلی قطور با قطری بین (۸۰ تا ۱۵۰) میکرومتر نیز ممکن است دیده شوند. فیبرها را می‌توان به وسیله انتهای نوک تیز باریک شده آنها و نسبت حفره سلول به دیواره آنها که به طور متوسط تقریباً ۲:۱ است، تشخیص داد.



شکل ۱۸- نی معمولی، (۱۰۰×)  
(*Phragmites communis*)



شکل ۱۷- نی قمیش، (۱۰۰×)  
(*Arundo donax*)

#### ۸-۱۱ گندمیان - علف فیل<sup>۱</sup>

دسته وسیعی از فیبرها، عناصر آوندی، سلول‌های پارانشیمی و سلول‌های بشره‌ای طبق شکل ۱۹ می‌باشند. سطوح گره مانند ضخیم و تیره بر روی فیبرها ممکن است دیده شود که به آنها ظاهر قطعه قطعه شده می‌دهد.

#### ۹-۱۱ ذرت خوشه‌ای یا سورگم‌ها<sup>۲</sup>

1- Grasses, Elephant grass or Napier grass (*pennisetum purpureum*)

2- Sorghums


علف کلمبوم<sup>۱</sup> (طبق شکل ۲۰)، جاروب<sup>۲</sup> (طبق شکل ۲۱) و سورگم سودان<sup>۳</sup>. خطوط جانبی بر روی دیواره سلولی فیبرها وجود داشته که پیوسته نمی‌باشند و از این رو این شیارها به صورت یک حلقه، فیبر را در بر ندارند. جداره آوند بسیار مشبک بوده و ابعاد آن متوسط است و بین (۶۰ تا ۱۰۰) میکرومتر در ۰/۹ - ۰/۴ میلیمتر می‌باشد. طول سلول‌های بشره ای به طور متوسط بین (۰/۲ تا ۰/۱) میلیمتر می‌باشد.



شکل ۲۰- سورگم، علف کلمبوم (۱۰۰×)  
(*Sorghum almum*)



شکل ۱۹- علف فیل، (۱۰۰×)  
(*Pennisetum purpureum*)



- 3- Colombum grass (*Sorghum a*)  
4- Broomcorn (*Sorghum bicolor*)  
5- Piper sudan (*Sorghum sudane*)

شکل ۲۱- سورگم، جاروب، (۱۰۰×)  
(*Sorghum bicolor*)

## ۱۰-۱۱ الیاف پوست، دو لپه ای‌ها<sup>۱</sup>

### ۱-۱۰-۱۱ رامی<sup>۲</sup>

در رامی تجاری فقط یک نوع سلول بنام فیبرهای دایره محیطیه مورد توجه می‌باشد. در میان خصوصیات برجسته این فیبرها، می‌توان به ابعاد بزرگ آنها اشاره کرد که به طور متوسط طولی برابر ۱۲۰ میلیمتر و عرض ۵۰ میکرومتر دارند. این ابعاد معمولاً برای شناسائی کفایت می‌کنند. قطر یک فیبر در سرتاسر طولش متغیر بوده و اندازه آن با توجه به قسمت‌های پهن تا قسمت‌های باریک با دیواره ضخیم، خیلی متفاوت است. فیبرهای رامی به طور مشخصی باریک شده و به یک نوک گرد ختم می‌شوند. معمولاً در دیواره سلولی، به طور مشخصی شیارهای عرضی برجسته نامنظم یا برخی خطوط طولی یا مارپیچی وجود دارند (طبق شکل ۲۲).

### ۲-۱۰-۱۱ شاهدانه<sup>۳</sup>

فیبرهای دایره محیطیه شاهدانه، قبل از رسیدن به مرحله تولید خمیرکاغذ و کاغذ معمولاً از بافت اصلی خود جدا می‌شوند. یکی از عمومی‌ترین شکل‌های الیاف شاهدانه که برای تولید کاغذ استفاده می‌شود، طناب مانند است. فیبرهای بلند شاهدانه با طول متوسط ۲۰ میلی‌متر معمولاً عریض بوده و متوسط عرض آنها ۲۲ میکرومتر است. این خصوصیت تا انتهای گرد فیبرها ادامه می‌یابد. پهنای حفره سلولی بیشتر یا برابر ضخامت دیواره سلولی است و با خطوط طولی و شکاف‌های عرضی در دیواره سلولی، قابل شناسایی است. شکاف‌های عرضی ممکن است به صورت نواحی فشرده شده یا ترک‌هایی در دیواره سلولی دیده شود. اگر چه فیبرهای شاهدانه و کتان از نظر اندازه و نشانه‌ها شبیه می‌باشند، لیکن شاهدانه را می‌توان بر اساس وجود حفره سلولی قطورتر و گرد بودن انتهای فیبرها، تشخیص داد (طبق شکل ۲۳).

---

1- Bast or bark fibers, dicotyledons

2- *Boehmeria nivea*

3- Hemp (*Cannabis sativa*)




شکل ۲۳- شاهدانه، (۱۰۰×)  
(*Cannabis sativa*)



شکل ۲۲- رامی، جاروب، (۱۰۰×)  
(*Boehmeria nivea*)

### ۱۱-۱۰-۳ کتان<sup>۱</sup>

فیبرهای کتان بدست آمده از دایره محیطیه آن در طی فرآیند آماده‌سازی، پس از پوست‌کنی، از سایر بافت‌های کتان جدا می‌شوند. فیبرهای بلند تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و انتهای آنها نوک تیز می‌باشد. دیواره سلولی ضخیم و یکنواخت است. حفره سلولی باریک است و فقط به صورت یک خط تیره دیده می‌شود. از مشخصات دیواره سلولی این گونه، ترک‌های عرضی یا شکست‌ها می‌باشند که قسمت‌های متورم شبه گره نیز گاهی در آن دیده می‌شوند (طبق شکل ۲۴).



شکل ۲۴- کتان، (۱۰۰×)  
(*Linum usitatissimum*)

1- *Linum usitatissimum*

#### ۱۱-۱۰-۴ ساقه پنبه<sup>۱</sup>


فیبرهای لیفی<sup>۲</sup> ساقه پنبه را می‌توان بوسیله طول خیلی زیاد آن‌ها تشخیص داد. حتی میانگین طول کوتاهترین فیبرهای سالم تقریباً به ۱۰ میلیمتر می‌رسد و این در حالی است که متوسط طول فیبرها حدود ۲۵ میلیمتر می‌باشد. الیاف اطراف بذر<sup>۳</sup> (لینتر) که در اینجا مورد بحث نیستند، با فیبرهای لیفی ساقه پنبه تفاوت دارند، به طوری که این الیاف در محلی که به بذر چسبیده بودند، همیشه به شکل پاره شده و در انتهای دیگر بصورت گرد می‌باشند. فیبرهای لیفی، بلند، مسطح و نواری شکل بوده و کم و بیش به صورت تاب خورده می‌باشند. در نقاطی که ضخامت دیواره سلولی بیشتر می‌باشد، تاب خوردگی فیبرها کمتر است. وجود خطوط طولی و مارپیچی نیز در دیواره سلولی معمول است (طبق شکل ۲۵).

#### ۱۱-۱۰-۵ کنف بنگالی<sup>۴</sup>

بر روی فیبرهای لیفی این گیاه خطوط جانبی در فواصل مکرر دیده می‌شود که فاصله این خطوط ممکن است بین (۲۰ تا ۴۰) میکرومتر باشد. در محل خطوط جانبی یک ناحیه برجسته گره مانند نیز ممکن است دیده شود. این علائم جانبی به شکاف‌های پیوسته گوشواره‌ای شکل که اطراف یک شاخه جوان را در بر می‌گیرد، شباهت دارد. محدوده قطر عناصر لیفی بلند و باریک، بین (۱۰ تا ۲۰) میکرومتر است (طبق شکل ۲۶).




شکل ۲۶- کنف بنگالی، (۱۰۰×)  
(*Crotalaria juncea*)



شکل ۲۵- ساقه پنبه، (۱۰۰×)  
(*Gossypium herbaceum*)

- 1- *Gossypium herbaceum*
- 2- Bast fiber
- 3- Linter
- 4- *Crotalaria juncea*


فیبرهای لیفی کنف از نظر خطوط جانبی شبیه به کنف بنگالی است (طبق شکل ۲۸). فیبرهای چوبی کنف (طبق شکل‌های ۲۷ تا ۲۹) به صورت معمول در انتها باریک شده و دارای طول متوسط (۰/۵ تا ۰/۷) میلیمتر و عرض (۱۵ تا ۲۵) میکرومتر می‌باشند. عناصر آوندی و سلول‌های پاراننشیمی ممکن است در مغزچوبی یا ماده اولیه تفکیک نشده، دیده شود.



شکل ۲۸- پوست کنف، (۱۰۰×)  
(*Hibiscus cannabinus*)



شکل ۲۷- کنف، (۱۰۰×)  
(*Hibiscus cannabinus*)




شکل ۲۹- مغز کنف، (۱۰۰×)  
(*Hibiscus cannabinus*)

1- *Hibiscus cannabinus*

### ۱۱-۱۰-۷ بامیه<sup>۱</sup>

فیبرهای لیفی بامیه دارای دیواره سلولی باریک بوده و نسبت حفره به دیواره سلول ممکن است ۲ به ۱ باشد. عناصر آوندی که به شدت مشبک شده‌اند دارای طول (۰/۳ تا ۰/۸) میلیمتر و عرض (۵۰ تا ۱۷۰) میکرومتر می‌باشند. فیبرهای لیفی معمولاً دارای دیواره ظریف بوده و فاقد هرگونه برآمدگی گره مانند یا خطوط سطحی می‌باشند (طبق شکل ۳۰).




شکل ۳۰- بامیه، (۱۰۰×)  
(*Hibiscus esculentus*)

### ۱۱-۱۱ فیبرهای برگ

#### ۱-۱۱-۱۱ سیسال<sup>۲</sup>

بخش انتهایی فیبرهای برگ سیسال کاملاً باریک و نوک تیز می‌باشند. این فیبرها به طور نسبی باریک و بلند بوده و میانگین عرض آنها بین (۸ تا ۱۲) میکرومتر است. عدم حضور انواع دیگر سلول، به شناسایی سیسال می‌تواند کمک کند (طبق شکل ۳۱).

1- *Hibiscus esculentus*  
2- *Agave sisalina*



شکل ۳۱- سیزال، (۱۰۰×)  
(*Agave sisalina*)

۲-۱۱-۱۱ آباکا (شاهدانه مانیل)<sup>۱</sup>

فیبرهای برگ آباکا در ظاهر شبیه به سیسال بوده لیکن قطر فیبرهای آباکا قدری بیشتر می باشد و محدوده آن از (۱۰ تا ۲۰) میکرومتر است. مانند سیسال همچنین سایر انواع سلول در آن دیده نمی شوند (طبق شکل ۳۲).



شکل ۳۲- آباکا، شاهدانه مانیل (۱۰۰×)  
(*Musa textilis*)

---

1- *Musa textilis*



## ۱۲ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای حداقل آگاهی‌های زیر باشد:

- ۱-۱۲ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛
- ۲-۱۲ تاریخ و محل آزمون؛
- ۳-۱۲ لیستی از نوع الیاف شامل الیاف اطراف بذر، الیاف برگ یا ساقه، الیاف پوست و در صورت امکان نوع گونه غیرچوبی؛
- ۴-۱۲ هرگونه اطلاعاتی که ممکن است به تفسیر نتایج آزمون کمک کند.

## پیوست الف

### دقت

**الف-۱** شناسایی گونه‌های غیرچوبی با استفاده از الیاف آن‌ها می‌تواند مشکل باشد و استفاده از نمونه‌های مرجع برای مقایسه، بهترین روش است.

**الف-۲** از آنجایی که نتایج این آزمون کیفی است، دقت و صحت این روش آزمون به تجربه و دانش شخص آزمون‌گر بستگی دارد.

### کتاب‌نامه

- [1] Carpenter, C. H., Leney, L., Core, H. A., Cote, W. A., and Day, A. C., Papermaking Fibers , Technical Publication No. 74, State University of New York, College of Forestry and Environmental Science, Syracuse, NY, 1963.
- [2] MacDonald, R. G. (ed.), Pulp and Paper Manufacture , Vol II, second edition, McGraw-Hill, 1969.
- [3] Clark, T. F., "Plant Fibers in the Paper Industry," Economic Botany 19 (4): 394 (1965).
- [4] Strelis, I., and Kennedy, R. W., "Identification of North American Commercial Pulpwoods and Pulp Fibers," U. of Toronto Press, Toronto, Ontario, 1967.
- [5] Isenberg, I. H., Pulp and Paper Microscopy , Institute of Paper Chemistry, Appleton, WI, 1967.
- [6] Graff, J. H., A Color Atlas for Fiber Identification, Institute of Paper Chemistry, Appleton, WI, 1940.